日本工業規格

JIS G 3321 : 2005

溶融 55%アルミニウム— 亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

正誤票

区分	位 置	正				
本体	表 10					
		種類の記号	降伏点	引張強さ	伸び	試験片及び方向
			又は耐力	N/mm^2	%	
			N/mm^2			
		SGLHC	(205 以上)	(270 以上)		5号,圧延方向
		SGLH400	295 以上	400 以上	18 以上	5号, 圧延方向又は圧
		SGLH440	(⁴)	440 以上	(⁴)	延方向に直角
		SGLH490	365 以上	490 以上	16 以上	
		SGLH540	(⁴)	540 以上	(⁴)	
						_

平成17年6月1日作成