

日付	JIS番号：発効年 規格名称	件名	問合せ内容	回答
2025. 4. 10	JIS R 3205:2025	JISR3205（合わせガラス）における耐湿性試験及び振り子衝撃試験の考え方	下記2点お伺いします。 1. 箇条5.4には「ひびから10mmを超える部分に」の記述がありますが、箇条9.10耐湿性試験には、箇条9.8や箇条9.9にある「試験中に供試体のガラス部分に入るひびは、対象としない」の記述はありません。また引用規格であるR3212にも試験中にひび割れを除外する規定はありません。ひび割れが生じた場合は不合格と扱ってよろしいでしょうか。 2. 箇条5.6 b)の規定は、以下の理解でよろしいでしょうか。 a) 供試体4枚を高さ300mmで試験する。高さを変える必要はない。 b) 供試体が破壊しない場合又は供試体を構成するガラス板が1枚しか破壊しない場合は、合格とする。 c) 供試体を構成するガラス板を2枚とも破壊した場合は、破壊部分に直径75mm±2mmの球体を押付けたとき、25N未満の押付け力で球体が開口部を貫通しない場合は、合格とする。	記載いただいた内容で問題ない。