

日 本 電 線 工 業 会 規 格

J C S

1時間耐火ケーブル試験方法(小型加熱炉)

JCS 7509 : 2020

無断複写禁止

Unauthorized Duplication/Copying is Strictly Prohibited

(一社) 日本電線工業会

2020年10月 制定

一般社団法人 日本電線工業会

まえがき

この規格は、日本電線工業会規格管理規程に基づいて制定した団体規格である。

この規格の適用は、知的財産権に関わるか否かの確認を含めて、製品の生産者又は規格の利用者の責任において行われなければならない。

この規格は、日本電線工業会 耐火・耐熱電線専門委員会の審議によって制定したものであり、2020年10月20日から発効し、発効の日から少なくとも5年を経過するまでに日本電線工業会の専門委員会の審議に付され、速やかにこれを確認し、継続、改正又は廃止の処置がなされる。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 加熱炉	1
3.1 構造	1
3.2 性能	1
3.3 試験	2
4 試験の種類	2
5 試験項目及び試験数	2
6 試験体の準備	3
6.1 露出用耐火試験	3
6.2 電線管用耐火試験	4
7 試験方法（露出用，電線管用）	4
7.1 加熱方法	4
7.2 試験項目	5
7.3 試験方法	5
解説	12

1 時間耐火ケーブル試験方法(小型加熱炉)

Fire resistance test methods with small-type furnace for one-hour low voltage fire proof cables

1 適用範囲

この規格は、**JCS 4524** に規定される 1 時間低圧耐火ケーブルの、小型加熱炉において行われる耐火試験方法について規定する。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、西暦年を付記してあるものは、記載の年の版を適用し、その後の改正版（追補を含む）は適用しない。西暦年の付記のない引用規格は、その最新版（追補を含む）を適用する。

JIS A 1304	建築構造部分の耐火試験方法
JIS A 9504	人造鉱物繊維保温材
JIS C 1602	熱電対
JIS C 8305	鋼製電線管
JCS 4524	1 時間低圧耐火ケーブル

3 加熱炉

耐火試験に使用する加熱炉は、平成 9 年 12 月 18 日付け消防庁告示第十号（耐火電線の基準：官報号外第 252 号）及び次による。

3.1 構造

構造は、**図 1** 又はこれに準じた構造とする。

3.2 性能

性能は、**3.3** の試験を行ったとき、**表 1** の性能をもつものとする。

表 1－加熱炉の性能

項目		性能
炉内温度分布 ^{a)}	標準加熱曲線の試験	JIS A 1304 に規定する標準加熱曲線 B に対して、 図 2 に示す温度測定点 A 点及び B 点の温度が±3 %の範囲内にあり、他の温度測定点の温度が±10 %の範囲内にあること。
注 ^{a)} 加熱開始 5 分以内は、これらの範囲に入るように調整することを目指す。		