



**アルミナ-ジルコニア-シリカ質
耐火物の化学分析方法**

JIS R 2013 : 1998

(2003 確認)

(2008 確認)

平成 10 年 8 月 20 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

まえがき

この規格は、工業標準化法に基づいて、日本工業標準調査会の審議を経て、通商産業大臣が制定した日本工業規格である。

JIS R 2013には、次に示す附属書がある。

附属書(参考) アルミナ-ジルコニア-シリカ質耐火物中の酸化ハフニウムの蛍光X線分析方法

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：平成 10.8.20

官 報 公 示：平成 10.8.20

原案作成協力者：耐火物技術協会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 窯業部会（部長 福浦 雄飛）

この規格についての意見又は質問は、工業技術院標準部材料機械規格課（〒100-8921 東京都千代田区霞が関1丁目3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

アルミナ-ジルコニア-シリカ質 耐火物の化学分析方法

R 2013 : 1998

Methods for chemical analysis of
refractories containing alumina, zirconia and silica

序文 耐火物の化学分析では、耐火物の各々の材質に合わせた分析方法を用いないと、正しい定量値を得ることができない。このため、日本工業規格では、各材質についての方法を制定・整備しているので、材質に合わせて適用しなければならない。

この規格は、このような一連の耐火物の化学分析方法に関する規格整備の一環として、アルミナ-ジルコニア-シリカ質耐火物を対象に制定されたもので、他の材質へは適用できない。

1. 適用範囲 この規格は、アルミナ-ジルコニア-シリカ質耐火物の化学分析方法について規定する。

2. 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。

JIS K 0050 化学分析方法通則

JIS K 0115 吸光光度分析通則

JIS K 0116 発光分光分析通則

JIS K 0121 原子吸光分析通則

JIS K 8001 試薬試験方法通則

JIS R 2001 耐火物用語

JIS R 2551 キャスター耐火物の試験試料採取方法

JIS Z 8401 数値の丸め方

JIS Z 8801 試験用ふるい

3. 一般事項 分析方法に共通な一般事項は、JIS K 0050, JIS K 0115, JIS K 0116及びJIS K 0121の規定による。

4. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は、JIS R 2001によるほか、次による。

- a) **アルミナ-ジルコニア-シリカ質耐火物** 化学成分として酸化アルミニウム10~80 mass%, 酸化ジルコニウム(酸化ハフニウムを含む。)5~50 mass%及び酸化けい素(IV)0.1~45 mass%を含有する耐火物。
- b) **乾状不定形耐火物** 粒及び粉末で構成される耐火物。
- c) **湿状不定形耐火物** 粒及び粉末に液状物質を加えて構成される耐火物。

5. 分析項目 この規格で規定する分析項目は、次による。

- a) 強熱減量(LOI)
- b) 酸化けい素(IV) (SiO_2)